cerasmartí
Pol. Ind. Can Clapers
C/ Can Clapers, 29 2-B
08181 Sentmenat (BCN)
Tel.: 93 715 06 48
www.cerasmarti.com
info@cerasmarti.com

ESPECIFICACIONES

REFERENCIA PRODUCTO	**CERA DE SOJA CS-50**
DESCRIPCIÓN PRODUCTO	Aceite de Soja Hidrogenado.

DEFINICIÓN	Grasa multifuncional a base de aceite de soja.
APLICACIONES	Aplicación principal fabricación de velas decorativas.

CARACTERÍSTICAS	**UNIDADES**	**LIMITES**		**MÉTODO**
		Mín.	**Máx.**	
Punto de fusión	ºC	46	52	AOCS Cc 3-25
Índice de Yodo	Hanus	45	55	IUPAC 2.205(m)
FFA	%	-	0,15	IUPAC 2.201(m)
Índice de Peróxidos	meq/kg		1,0	AOCS Cd 8b-90(m)
COLOR LOVIBOND				
Amarillo 5 ¼”		-	10	AOCS Cc 13j-97
Rojo 1 ¼”		0	1,5	AOCS Cc 13j-97
CAS Nº	68334-28-1			
EINEC Nº	269-820-6			

Ceras Industriales Martí, S.L.U. Inscrita en el R.M de Barcelona. F40 – T24572 – B70649 I. 1ª 10/11/92. NIF: B-60169224

cerasmartí
Pol. Ind. Can Clapers
C/ Can Clapers, 29 2-B
08181 Sentmenat (BCN)
Tel.: 93 715 06 48
www.cerasmarti.com
info@cerasmarti.com

REFERENCIA PRODUCTO	**CERA DE SOJA CS-50**
DESCRIPCIÓN PRODUCTO	Aceite de Soja Hidrogenado.

INSTRUCCIONES DE USO:	Fundir la Cera de Soja CS-50, 10-15ºC por encima del punto de fusión. Es importante comprobar que la soja está completamente fundida y transparente. Enfriar la cera de soja hasta unos 45ºC (±5ºC) y vierta en un molde de cristal, plástico u otro recipiente. La Cera de Soja CS-50, puede ser usada sola o bien mezclada con otras ceras, ácidos esteáricos o parafinas. OTROS FACTORES CRÍTICOS: **Temperatura de fusión:** Si la cera de soja no ha sido bien fundida (transparente), puede crear cristales y escarcha en la solidificación. **Temperatura de envasado:** La variación de la temperatura de vertido puede provocar variaciones en la apariencia de la vela después de enfriar. Los recipientes y moldes deben estar a temperatura ambiente o superior. **Temperatura de enfriamiento:** Un enfriamiento demasiado rápido puede causar manchas húmedas y grietas. Un enfriamiento demasiado lento puede causar escarcha.

Ceras Industriales Martí, S.L.U. Inscrita en el R.M de Barcelona. F40 – T24572 – B70649 I. 1ª 10/11/92. NIF: B-60169224