

## ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

<b>PRODUCTO / PRODUCT</b>	<b>CAOLIN SUPREMO / Kaolin</b>
<b>CÓDIGO / CODE</b>	CAO

<b>DEFINICIÓN / DESCRIPTION</b>	<p><b>Caolín seco micronizado de muy alto grado de blancura y finura, bajo contenido de hierro y excelentes propiedades químico-físicas idóneo para su utilización en diversos procesos industriales.</b></p> <p>Micronized natural kaolin characterized by a high whiteness level, low iron oxide content, ultrafine particle, suitable for several industrial applications.</p>
---------------------------------	---

<b>COMPOSICIÓN QUÍMICA CHEMICAL COMPOSITION</b>	<b>PARÁMETROS SPECIFICATIONS</b>	<b>VARIACIÓN VARIATION</b>
<b>SiO<sub>2</sub></b>	49,00 %	± 1,0
<b>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b>	36,50 %	± 0,8
<b>K<sub>2</sub>O</b>	0,60%	± 0,3
<b>CaO</b>	0,10%	± 0,05
<b>Otros / Others: MgO, NaO, TiO<sub>2</sub>, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b>	0,65%	-

<b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS PHYSICAL PROPERTIES</b>	<b>PARÁMETROS SPECIFICATIONS</b>
<b>Blancura / Whiteness</b>	> 92 %
<b>pH</b>	7,5 – 8
<b>Pérdida al fuego / Loss on ignition</b>	12.80 % ± 0.30
<b>Humedad / Moisture</b>	< 1 %
<b>Granulometría – Particle Size Inferior a / Less than: 45 µm</b>	> 99 %