

## ESPECIFICACIONES

<b>NOMBRE PRODUCTO</b>	MICRO G75 BLANDA
<b>CÓDIGO PRODUCTO</b>	MG75B
<b>APLICACIONES</b>	Recubrimientos de fósforo, madera, papel, colmena y fanal. Fabricación de cremas para el calzado, betún.

CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	LÍMITES		MÉTODO
		Mín.	Máx.	
Punto de Solidificación	°C	65	77	ASTM D 938
Punto de gota Mettler	°C	72	78	ASTM D 3954
Penetración a 25°C	1/10 mm.	20	45	ASTM D 1321
Contenido en aceite	%	-	3	ASTM D 721
Viscosidad Cinemática a 100°C	cSt	12	18	ASTM D 445
Color ASTM	-	-	4,5	D 1500