

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

| | |
|------------------------------------|--|
| PRODUCTO / PRODUCT | CERA DE SOJA PB60 - Alto Punto Fusión / Soy Wax PB60 - High Melting Point |
| CÓDIGO / CODE | CSPB60 |
| DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION | <p>Aceite de Soja Hidrogenado. Grasa multifuncional a base de aceite de soja no modificado genéticamente (no GMO).</p> <p>Hydrogenated Soybean Oil. Multifunctional grease based on non-genetically modified (non-GMO) soybean oil.</p> |
| APLICACIONES / APPLICATIONS | <p>Aplicación principal fabricación de velas en molde.</p> <p>Main application manufacturing candles in mold.</p> |

| CARACTERÍSTICAS CHARACTERISTICS | UNIDADES UNITS | LÍMITES LIMITS | | MÉTODO METHOD |
|--|-------------------|-------------------|------|------------------|
| | | Mín. | Máy. | |
| Punto de fusión Melting Point | °C | 54 | 60 | ASTM D 3954 |
| Punto de Solidificación Solidification Point | °C | 52 | 56 | ASTM D 938 |
| Viscosidad Cinemática a 100°C Viscosity at a 100°C | CSt | 9 | 15 | ASTM D 445 |
| Penetración a 25°C Penetration at 25°C | 1/10 mm | 25 | 33 | ASTM D 1321 |
| Color Colour | | Marfil / Ivory | | Visual |