

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

PRODUCTO / PRODUCT	Micro G75 Dura / Micro G75 Hard
CÓDIGO / CODE	MG75D
APLICACIONES / APPLICATIONS	Recubrimientos de fósforo, madera, papel. Fabricación de cremas para el calzado, betún. Phosphorus coatings, wood, paper. Manufacturing of shoe polishes, shoe polish.

CARACTERÍSTICAS CHARACTERISTICS	UNIDADES UNITS	LÍMITES LIMITS		MÉTODO METHOD
		Mín.	Máx.	
Punto de fusión Melting Point	°C	82	86	ASTM D 127
Penetración a 25°C Penetration at 25°C	1/10 mm.	-	14	ASTM D 1321
Contenido en aceite Oil content	%	-	0,5	ASTM D 721
Viscosidad a 100°C Viscosity at 100°C	cSt	15	17	ASTM D 445
Color ASTM ASTM Colour	-	-	<=1	D 1500

Los valores de características típicas que figuran en el cuadro son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía. Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.

The values of typical characteristics given in the table are average values given for information purposes only and do not constitute a guarantee. These values are subject to change without notice.