

## ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

<b>PRODUCTO / PRODUCT</b>	<b>Cera de Colza R-60 Perlas Alto Punto Fusión / Rapeseed Wax R60 Pellets High Melting Point</b>
<b>CÓDIGO / CODE</b>	CCR60
<b>DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION</b>	<b>Aceite de Colza Hidrogenado. Grasa multifuncional a base de aceite de colza.</b> Hydrogenated Rapeseed Oil. Multifunctional grease based on rapeseed oil.
<b>APLICACIONES / APPLICATIONS</b>	<b>Aplicación principal fabricación de velas decorativas.</b> Main application: manufacturing of decorative candles.

CARACTERÍSTICAS CHARACTERISTICS	UNIDADES UNITS	LÍMITES LIMITS		MÉTODO METHOD
		Mín.	Máx.	
<b>Punto de Solidificación</b> Congealing Point	°C	52	56	ASTM D 938
<b>Punto de gota Mettler</b> Drop Melting Point	°C	54	60	ASTM D 3954
<b>Penetración a 25°C</b> Penetration at 25°C	1/10 mm	25	33	ASTM D 1321
<b>Viscosidad Cinemática a 100°C</b> Kinematic Viscosity at 100°C	cSt	8	14	ASTM D 445
<b>Color</b> Colour	-	Marfil / Ivory		Visual